

TECHNICAL SPEZIFIKATIONEN NOVOLIN TYPE 61VSD280

Komposition	Absorbierende viscose nonwoven mit 13-17% bindende Kapazität, impregniert mit ein Paraffin Öl mit eine Zitrone Duft. Alle farbe sind Druck-gebonden.	
	U.M.	Werte
Gewicht (impr.)	g/m ²	61 ± 8%
Impregnung	%	20 ± 2%
Dicke (nicht impr.)	mm	0,370 – 0,450
Zieh stärke MD	N/50 mm	110,0 min. 90,0
Zieh stärke CD	N/50 mm	7,6 min 6,4
Dehnen MD	%	6 – 11
Dehnen CD	%	40 - 65
Alle Tests sind ausgeführt nach EDANA empfole test Methods auf trochenen nonwoven.		
Durchschnitt werte vom 50 einzige tests min.		
Persönliche / Milieu Schutz : Nicht anwenbar		
Behandlung und Lagerung : Normale Forderungen		
Erste-Hilfe-Leistung: Keine speziferte Massnahme nötig		